

INTONACI DI FONDO
E DI LISCIATURA



GESSO NATURALE SCAGLIOLA LENTA

Gesso emidrato di elevata purezza
e bianchezza.

BASE GESSO

UTILIZZO Realizzazione di intonaci

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato nella realizzazione di intonaci rifinibili a lucido.

È idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e cassetture in gesso di grandi dimensioni.



Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Residuo a 100 µm	%	< 1
Titolo in CaSO ₄ · 1/2 H ₂ O	%	> 85
Rapporto acqua/gesso		100/140
Tempo inizio presa	min.	20 ca.
Tempo fine presa	min.	40 ca.
Resistenza a compressione	N/mm ²	10
Resistenza a flessione	N/mm ²	4
Resa teorica (spessore 1 cm)	Kg/m ²	7
Classificazione categoria		EN 13279
Reazione al fuoco	Classe	A1

TIPI DI SUPPORTO

INTONACI DI FONDO
BASE CALCE GESSO.

INTONACI DI FONDO
BASE CALCE CEMENTO.

LASTRE DI GESSO RIVESTITO.

MANUFATTI IN GESSO.

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Intonaci di fondo
e di lisciatura

BASE

Gesso

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo. Big-bags.



SCHEDA
TECNICA