



SCAGLIOLA LENTA

Gesso emidrato di elevata purezza e bianchezza, premiscelato con opportuni additivi e regolatori del tempo di presa.

TIPI DI SUPPORTO

- Intonaci di fondo base Calce Gesso.
- Intonaci di fondo base Calce Cemento.
- Lastre di Gesso Rivestito.
- Manufatti in Gesso.

UTILIZZO

Viene usato nella realizzazione di intonaci rifinibili a lucido. È idoneo per l'esecuzione in opera di modanature e cassetture in gesso di grandi dimensioni.

PREPARAZIONE

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/140. Lasciare riposare per circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare solamente la parte di prodotto da prelevare per la prima fase e lasciare riposare quella che verrà prelevata per la lisciatura. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 60-90 minuti (con una temperatura di 20 °C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate.

AVVERTENZE

L'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo, a temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare una microfessurazione. Dopo l'applicazione i locali devono essere areati per evitare la formazione di muffe, e per permettere la giusta stagionatura. Utilizzare il GESSO SCAGLIOLA allo stato naturale, senza l'aggiunta di materiali estranei e additivi.

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo. Big-Bags.



Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Residuo a 100 µm	%	< 1
Titolo in CaSO ₄ · ½H ₂ O	%	> 85
Rapporto acqua/gesso		100/140
Tempo inizio presa	min.	20 ca.
Tempo fine presa	min.	40 ca.
Resistenza a compressione	N/mm ²	10
Resistenza a flessione	N/mm ²	4
Resa teorica (spessore 1 cm)	Kg/m ²	7
Classificazione categoria		EN 13279
Reazione al fuoco	classe	A1